HESO-COLLO-PUR

Nicht aufschäumender haftstarker Montageklebstoff



Eigenschaften:

HESO-COLLO-PUR ist ein Montagekleber auf ST-Polymer-Basis mit schneller Durchhärtung und sehr hoher Endfestigkeit. HESO-COLLO-PUR ist frei von Silikon, Isocyanat und Lösemittel. Sehr gute Haftung auf saugenden sowie nichtsaugenden Untergründen, u.a. auf Holzwerkstoffen, Metall, Kunststoff, Beton, Stein, Ziegel, Marmor und Naturstein, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Sandwichplatten und Glas. HESO-COLLO-PUR härtet unter Luftfeuchtigkeit auch bei niedrigen Temperaturen zu einem dauerelastischen Klebstoff aus. Haftungsabweisende Kunststoffe wie PP, PE, Teflon sowie Teer und bitumen- oder wachshaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Nach Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent.

Einsatzgebiete

Montageverklebungen, Leistenverklebung, Treppenbau, Metall- und Fensterbau, Karosserie und Fahrzeugbau, Innenausbau, Glas- und Alu-Fassadenbau, Spiegel und Schilderfixierung, Dach und Wand.

Technische Daten:

Basis: 1-K ST Polymer Spez. Gewicht: ca. 1.47 g/cm³ Konsistenz: mittelviskos Hautbildezeit (trocken): ca. 9 Minuten Aushärtung bei 20 °C in 24 h bei 50%rLf.: ca. 3 mm Shore-A-Härte: ca. 60 Bruchdehnung (DIN 53504): 350 % Modul 100% (DIN 53504): 1,8 N/mm² Zugfestigkeit (DIN 53504): 3,5 ca. N/mm² mind. 5 ° C, max. 40° C Anwendungstemperatur:

Beständigkeit: -35 ° C bis +90° C, in ausgehärtetem Zustand

Farben: Weiß, andere Farben auf Anfrage

Verarbeitung:

HESO-COLLO-PUR wird aus der Kartusche einseitig direkt auf die trockene, fett- und staubfreie Klebefläche aufgetragen. Die zu verklebenden Substrate müssen fett-, öl- und staubfrei sowie fest und tragfähig sein. Bei Bedarf vorher abschleifen. HESO-COLLO-PUR aus der Kartusche raupenförmig auftragen, bei Flächenverklebung mit Zahnspachtel verteilen. Ein leichter Feuchtigkeitsnebel beschleunigt die Aushärtung erheblich und ist bei der Verklebung nicht saugender Werkstoffe miteinander unerlässlich, um eine vollständige Aushärtung zu erzielen.

Gebindegröße:

290 ml PE-Dickwandkartuschen 20 Kartuschen / Karton Andere Gebindegrößen auf Anfrage!

Lagerfähigkeit:

18 Monate, zwischen +5 ° C und +25° C in ungeöffneten Originalgebinden. Vor Hitze schützen.

Besondere Hinweise:

Die Angaben in unseren "Technischen Datenblättern" entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sind unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Sie befreien nicht von einer Prüfung unserer Produkte hinsichtlich deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung.

Haftung:

Eine Garantie wird von uns nur in Bezug auf die Güte der Erzeugnisse im Rahmen unserer Lieferungs- und Leistungsbedingungen übernommen. Auf den richtigen und erfolgreichen Einsatz unserer Produkte haben wir als Hersteller keinen Einfluss.



Heson GmbH Hardtstraße 98 – 100 42107 Wuppertal Tel.: 02 02 / 45 42 43 Fax: 02 02 / 45 61 35 E-Mail: info@heson.de Internet: www.heson.de